

# 14MM

COTTO D'ESTE

Voci di Capitolato

Collezione LITHOS

Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato Cotto d'Este per pavimenti e rivestimenti.

## Caratteristiche prodotto

Piastrelle di gres porcellanato Cotto d'Este a tutta massa, non smaltate, composte da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di ottenere un prodotto compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alla flessione, all'urto, alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici.

## Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione Lithos è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

## Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da Cotto d'Este Ceramiche nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 – sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED. Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" è del 40 %, come certificato da ente esterno qualificato (Regolamento LEED V4 - Credito MR). Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD. E' disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione Lithos basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

## Caratteristiche antibatteriche

Grazie alla tecnologia antibatterica Protect, le piastrelle della serie Lithos possiedono una protezione continua, efficace e duratura contro la proliferazione dei batteri, testata e certificata secondo le norme ISO 22196 o ASTM E3031.

(Esclusa la superficie Bocciardata).

Descrizione commerciale di prodotto	
Azienda	COTTO D'ESTE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)
Collezione	LITHOS
Colori	MOON, STONE, DESERT, CARBON
Formati	30X60cm NATURALE, LAPPATA, SABBIATA, GRIP
	60X60cm NATURALE, LAPPATA, SABBIATA, GRIP
	60X120cm NATURALE, LAPPATA, SABBIATA, GRIP
	90X90cm NATURALE, LAPPATA, SABBIATA
	90x90 BOCCIARDATA 20mm
Superfici	NATURALE, LAPPATA, SABBIATA, GRIP, BOCCIARDATA
Bordi	RETTIFICATI (RTT)
Spessori	14mm - 20mm

# 14MM

## COTTOD'ESTE

### Voci di Capitolato Collezione LITHOS

#### Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: Gres a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica		Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006-G Gruppo Bla-UGL	Valori medi LITHOS
Assorbimento d'acqua		ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,05 %
Sforzo di rottura (S)		ISO 10545-4	≥ 1300 N	6.080 N (14mm) 13.600 N (20mm)
Resistenza a flessione		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'abrasione profonda		ISO 10545-6	≤ 175mm <sup>3</sup>	143mm <sup>3</sup>
Dilatazione termica lineare		ISO 10545-8	Requisito non previsto	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie		ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE
Resistenza all'attacco chimico (*)		ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE
Resistenza al gelo		ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
Caratteristiche dimensionali	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1 mm	CONFORME
	Rettilinearità dei lati	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 0,8 mm	CONFORME
	Ortogonalità dei lati	ISO 10545-2	± 0,3 %, max ± 1,5 mm	CONFORME
	Planarità	ISO 10545-2	± 0,4 %, max ± 1,8 mm	CONFORME
	Spessore	ISO 10545-2	± 5 %, max ± 0,5 mm	CONFORME
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	-	R10 (Naturale) R11 (Sabbciata) R12 (Grip, Bocciardata)	
	DIN 51097	-	A+B (Naturale, Sabbciata) A+B+C (Grip, Bocciardata)	
	BCR-TORTUS	-	$\mu > 0,40$ (Naturale, Sabbciata, Grip, Bocciardata)	
	ANSI A 326.3	-	DCOF $\geq$ 0.42	
	AS-NZS 4586	-	P3 (Naturale, Sabbciata) P4 (Grip, Bocciardata)	
	BS 7976-2	-	PTV 36+ Wet Sl.96 (Naturale, Sabbciata, Grip) PTV 36+ Wet Sl.55 (Grip)	
	UNE 41901 EX	-	Clase 1 (Lappata) Clase 2 (Naturale) Clase 3 (Grip, Bocciardata, Sabbciata)	
Stonalizzazione	ANSI A 137.1	Come indicato dal produttore	V2	
Reazione al fuoco	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501- 1	Classe A1 (parete)	
	EN 9239-1		Classe A1 <sub>fl</sub> (pavimento)	
Conducibilità termica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$	
Fuga minima consigliata (**)	Interno	-	2mm (RTT)	

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.