

Voci di Capitolato | Collezione SOLARIS - BLUSTYLE

Fornitura di piastrelle di ceramica in gres porcellanato Cotto d'Este per pavimenti e rivestimenti.

Caratteristiche prodotto

Piastrelle di gres porcellanato Cotto d'Este - Blustyle a massa colorata, non smaltate, composte da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati, quarzi e caolini, realizzate mediante pressatura a secco di polveri atomizzate e successivamente sinterizzate tramite cottura industriale a temperature superiori a 1200°C.

La completa greificazione delle piastrelle permette di ottenere un prodotto compatto, inassorbente, ingelivo, resistente alla flessione, all'urto, alle macchie, agli attacchi chimici e agli sbalzi termici.

Safetouch: tecnologia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento, igienicità, facilità di pulizia e manutenzione.

Conformità alle norme EN 14411-G / ISO 13006-G

La collezione SOLARIS è conforme alle normative richieste per la prima scelta in Italia e in Europa UNI EN 14411-G e a livello internazionale ISO 13006-G.

Certificazioni qualità ed ecologiche

Il mantenimento delle caratteristiche di prodotto è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità messo in pratica da Cotto d'Este nei propri stabilimenti e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La collezione è prodotta in stabilimenti dotati di Sistemi di Gestione Ambientale certificati UNI EN ISO 14001 (norma riconosciuta a livello internazionale) ed EMAS (Regolamento 1221/09 - sistema comunitario di ecogestione e audit).

La collezione contribuisce a soddisfare i criteri per l'ottenimento di crediti LEED. Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (Regolamento LEED V4 - Credito MR).

Il prodotto non contiene VOC (sostanze organiche volatili) ed ha ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD.

È disponibile la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali della collezione SOLARIS basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).

Per tutti gli articoli della collezione è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio (CFP) lungo l'intero ciclo di vita, espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067.

La collezione è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali applicabili al gres porcellanato presenti nel D.M. 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

Descrizione commerciale di prodotto				
Azienda	COTTO D'ESTE (Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.)			
Collezione	SOLARIS			
Colori	OSTUNI, TRANI, SPALATO, RODI			
Formati	120x120 cm Rett NATURAL	120x120 cm Rett HONED	120x120 cm Rett GRIP (solo Ostuni e Trani)	
	90x90 cm Rett NATURAL	90x90 cm Rett HONED		
	60x120 cm Rett NATURAL	60x120 cm Rett HONED	60x120 cm Rett GRIP	60x120 cm Rett BOCCIARDATA 20 mm
	60x60 cm Rett NATURAL	60x60 cm Rett HONED	60x60 cm Rett GRIP	
	30x60 cm Rett NATURAL			
Superfici	NATURALE (Safetouch), HONED, GRIP, BOCCIARDATA 20 mm			
Bordi	RETTIFICATI (RETT)			
Spessori	9 mm - 20 mm			



Voci di Capitolato | Collezione SOLARIS - BLUSTYLE

Caratteristiche tecniche

Tipologia di prodotto: gres porcellanato a massa colorata (UGL)

Conforme a ISO 13006-G (Gruppo Bla), EN 14411-G (Gruppo Bla)

Caratteristica tecnica	Metodo di prova	Requisiti prescritti da EN 14411-G / ISO 13006- G Gruppo Bla-UGL	Valori medi SOLARIS
Assorbimento d'acqua	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,05%
Sforzo di rottura (S)	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	Spessore 9 mm: 2200 N Spessore 20 mm: 13600 N
Resistenza a flessione	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	50 N/mm ²
Resistenza all'abrasione profonda	ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	145 mm ³
Dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Requisito non previsto	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE
Resistenza all'attacco chimico (*)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LA, HA RESISTENTE
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Nessuna alterazione	RESISTENTE
Caratteristiche dimensionali	Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	RETT $\pm 0,3\%$, max $\pm 1 \text{ mm}$
	Rettilineità dei lati	ISO 10545-2	RETT $\pm 0,3\%$, max $\pm 0,8 \text{ mm}$
	Ortogonalità dei lati	ISO 10545-2	RETT $\pm 0,3\%$, max $\pm 1,5 \text{ mm}$
	Planarità	ISO 10545-2	RETT $\pm 0,4\%$, max $\pm 1,8 \text{ mm}$
	Spessore	ISO 10545-2	RETT $\pm 5\%$, max $\pm 0,5 \text{ mm}$
Resistenza allo scivolamento	DIN EN 16165 - Annex B	-	R10 (NATURAL) R11 (GRIP, BOCCIARDATA 20 mm)
	DIN EN 16165 - Annex A	-	B (NATURAL) C (GRIP, BOCCIARDATA 20 mm)
	BCR-TORTUS	-	$\mu > 0,40$ (NATURAL, GRIP, BOCCIARDATA 20 mm)
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF $\geq 0,42$ (Dry): NATURAL IW - DCOF $\geq 0,42$ (Wet): NATURAL IW+: NATURAL (***) EW: GRIP, BOCCIARDATA 20 mm
	AS/NZS 4586	-	P3 (NATURAL) P4 (GRIP, BOCCIARDATA 20 mm)
	BS EN 16165 - Annex C	-	PTV 36+Wet (SI.96): NATURAL PTV 36+Wet (SI.96 - SI.55): GRIP, BOCCIARDATA 20 mm
Stonalizzazione	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore	V2
Reazione al fuoco	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501- 1	Classe A1 (parete)
	EN 9239-1		Classe A1fl (pavimento)
Conducibilità termica	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$
Fuga minima consigliata (**)	Interno	-	2 mm (Rett)
	Esterno	-	5-6 mm circa

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati.

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo (Grip).

